



## بررسی آزمایشگاهی میزان افت انتقال صوت از بتن حاوی لاستیک بازیافتی

نوید چلنگران<sup>۱</sup>، محمدمهدی جباری<sup>۲\*</sup>

<sup>۱</sup> گروه مهندسی عمران، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران  
<sup>۲</sup> گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

<b>چکیده:</b> با گسترش شهرنشینی و ساخته شدن فرودگاه‌ها و اتوبان‌ها در اطراف شهرها، آلودگی‌های صوتی ناشی از نشست و برخاست هواپیماها و تردد خودروها، یکی از زیان‌بارترین اثرات را بر ساکنین اطراف اتوبان‌ها و مناطق شهری می‌گذارد. برای جلوگیری از این تأثیرات مخرب و کاهش انتقال صوت می‌توان از مصالح جاذب صوت در سالن فرودگاه‌ها، ساختمان‌ها و اطراف اتوبان‌ها استفاده نمود. در این پژوهش باهدف کاهش انتقال صوت در بتن، ۴ طرح اختلاط بررسی شده که شامل نمونه کنترل، ۳ طرح اختلاط از لاستیک بازیافتی در اندازه ۱ تا ۳ میلی‌متر می‌باشد. این لاستیک جایگزین ۱۰، ۵ و ۱۵٪ از ماسه شده است. در ابتدا مقاومت ۷، ۱۴ و ۲۸ روزه بتن اندازه‌گیری گردیده و سپس افت انتقال صوت از نمونه‌ها در بازه ۶۳ الی ۶۳۰۰ هرتز توسط لوله امپدانس اندازه‌گیری شده است. نتایج حاکی از کاهش انتقال صوت در نمونه‌های حاوی لاستیک در بازه‌های فرکانسی بالا می‌باشد که با توجه به کاهش ضایعات محیط زیستی استفاده از این نوع بتن در فرودگاه‌ها و آزادراه‌ها را توجیه می‌کند.
<b>تاریخچه داوری:</b> دریافت: بازنگری: پذیرش: ارائه آنلاین:
<b>کلمات کلیدی:</b> افت انتقال صوت لوله امپدانس خرده لاستیک مقاومت فشاری بتن

### ۱- مقدمه

مواجهه افراد با صدا می‌باشد. هنگام برخورد امواج صوتی با یک صفحه سخت و استوار، علاوه بر انعکاس و جذب امواج، بخش دیگری از آن سطح عبور می‌کند. پس هنگامی که گفته می‌شود که یک عنصر، جاذب صوتی بسیار خوبی است، این بدان معنا نیست که جداکننده و عایق صوتی خوبی نیز هست. جنس جداکننده هرچه سخت‌تر باشد انتقال صدا<sup>۱</sup> نیز کمتر خواهد بود [۲]. با اندازه‌گیری انرژی صوتی در دو طرف جداکننده می‌توان دریافت که چه مقدار از انرژی صوتی از جداکننده عبور کرده است. به‌وسیله رابطه (۱) می‌توان ضریب انتقال یک جداکننده را محاسبه نمود. روابط (۱) و (۲) جهت محاسبه ضریب انتقال جداکننده و افت انتقال صوت می‌باشد و از استاندارد ASTM E۲۶۱۱ تشریح شده است [۳].

$$\tau = \frac{W_t}{W_i} \quad (1)$$

در رابطه (۱)،  $\tau$  ضریب انتقال جداکننده،  $W_i$  توان صوتی وارده به جداکننده و  $W_t$  توان صوتی منتقل شده از جداکننده می‌باشند.

$$TL = 10 \log_{10} \left( \frac{W_i}{W_t} \right) = 10 \log_{10} \left( \frac{1}{\tau} \right) \quad (2)$$

در رابطه (۲)  $TL$  افت انتقال صوت است.

آلودگی صوتی یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌آور منزل، محیط کار و حتی خیابان‌ها می‌باشد. این عامل زیان‌بار فراگیرترین عامل فیزیکی تهدیدکننده سلامت ساکنین است. امروزه علی‌رغم پیشرفت‌های صنعتی، مواجهه با صدای بیش‌ازحد مجاز کماکان یکی از مضامین بهداشتی ساکنین مناطق شهری و شاغلین محیط‌های صنعتی در دنیا محسوب می‌گردد [۱]. در محیط‌های صنعتی، علاوه بر توان صوتی منابع موجود در محیط کار، انعکاس صدا از سطوح داخلی می‌تواند نقش تشدیدکننده داشته باشد. وجود سطوح انعکاسی در اطراف منابع صوتی باعث می‌شود که تراز فشار صوت به علت انعکاس مکرر افزایش یابد. محاسبات نشان می‌دهد که حدود ۵ dB از صدای موجود در کارگاه‌های صنعتی موجود ناشی از تشدید صدا در اثر بازتابش سطوح می‌باشد. پدیده جذب صوت کم‌وبیش در تمام مصالح وجود دارد. درصد جذب انرژی صوتی در کل باند فرکانسی برای هر ماده اختصاصی و ثابت بوده که تحت عنوان ضریب جذب صوتی آن ماده نامیده می‌شود. هر چه ضریب جذب صوتی ماده‌ای بیشتر باشد، میزان افزایش صدای ناشی از انعکاس از سطح آن کمتر خواهد بود و میزان انتقال صوت آن ماده نیز بیشتر است. استفاده از مصالح جاذب صوت به‌عنوان یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کنترل صدای ناشی از بازتابش سطوح و کنترل

در مقیاس واقعی اشاره کرد، اما از سوی دیگر این آزمایش نیازمند فضایی در حدود ۱۶ مترمکعب برای مهیا ساختن آزمایشگاه می‌باشد. ساخت نمونه با ابعاد واقعی مستلزم هزینه و زمان بسیار بیشتری نسبت به لوله امپدانس است. همچنین ایجاد کوچک‌ترین صدایی در این دو اتاق، باعث ایجاد خطا در آزمایش می‌گردد.

هولمز و همکاران [۱۱] در سال ۲۰۱۴، خواص آکوستیکی پانل‌های بتنی حاوی خرده لاستیک جایگزین شده با ماسه را بررسی نموده‌اند. آن‌ها با جایگزین کردن ۷/۵٪ و ۱۵٪ خرده لاستیک به جای ماسه به بررسی میزان ضریب جذب در فرکانس‌های پایین یعنی ۶۳، ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ هرتز و فرکانس‌های بالا یعنی ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ هرتز و مقاومت فشاری بتن پرداخته‌اند. آن‌ها برای اندازه‌گیری مقدار جذب، از آزمون دو اتاق استفاده کرده‌اند. در نهایت آن‌ها این پانل را به‌عنوان یک روکش ساختمانی پیشنهاد داده‌اند.

## ۲- فعالیت آزمایشگاهی

پس از مطالعه پژوهش‌های انجام شده توسط محققین داخلی و خارجی، لاستیک ضایعاتی به علت دارا بودن ضریب جذب کم و قیمت بسیار ناچیز، بین سایر مواد آزمایش شده توسط محققین، انتخاب گردید. لازم به ذکر است که مواد آزمایش شده بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت استفاده در بتن، ممکن است خواص آن‌ها بهبود یا تضعیف گردد. ابتدا مصالح موردنیاز را دسته‌بندی کرده و پس از انجام آزمایش‌های اولیه و پایه، اقدام به ساخت بتن و نمونه‌گیری کرده و در انتها خصوصیات مقاومتی و صوتی بتن بررسی گردیده است.

### ۲-۱- مصالح مورد استفاده

مصالح مورد استفاده برای این پژوهش، سیمان پرتلند تیپ ۲ تولید شده توسط شرکت فارس نو، شن و ماسه مصرفی تولید شده از معدن کوهی مرادی می‌باشد و از فوق روان‌کننده بر پایه کربوکسیلات اتر استفاده شده است که تولید شده توسط شرکت رزین سازان فارس می‌باشد. آب مورد استفاده در این بتن، آب شرب شهر شیراز می‌باشد. لاستیک ضایعاتی مورد استفاده از خرد شدن لاستیک فرسوده خودرو به دست آمده است که با اندازه ۱ تا ۳ میلی‌متر خرد و استفاده شده است. جهت دانه‌بندی مصالح استفاده شده، مقدار ۵۰۰ گرم از مصالح سنگی را به صورت تماماً خشک، الک کرده و نمودار دانه‌بندی مصالح در شکل ۱ ترسیم شده است.

### ۲-۲- طرح اختلاط

به صورت کلی در این پژوهش، ۴ طرح اختلاط مورد بررسی قرار گرفت که شامل نمونه شاهد، ۳ طرح اختلاط حاوی خرده لاستیک ضایعاتی ریزدانه با ابعاد ۱ تا ۳ میلی‌متر می‌باشد. جزئیات طرح اختلاط در جدول ۱ آورده شده است. جهت کوتاه کردن نام نمونه‌ها، طرح‌های اختلاط حاوی ریزدانه

استفاده از مصالح با خاصیت کاهش انتقال صوت در اماکن خصوصی، عمومی و صنعتی می‌تواند در کنترل صدای داخل بناها نقش بسیار مؤثری داشته باشد. در حال حاضر اندازه‌گیری افت انتقال صوت مصالح توسط دو روش قابل اندازه‌گیری است. روش اول آزمون کلاس انتقال صوت و روش دوم، محاسبه افت انتقال صوت به وسیله دستگاه لوله امپدانس می‌باشد [۵و۴]. پژوهشگران آکادمی آکوستیک دانشگاه میلان در سال ۱۹۹۸ به بررسی خواص آکوستیکی خرده لاستیک پرداخته‌اند. آن‌ها به دنبال راه حل منطقی برای مصرف دوباره خرده لاستیک در مصالح جاذب بودند تا راهی برای بتوانند آلودگی صوتی را کنترل کنند. آن‌ها آزمایش میزان جذب را به وسیله لوله کنت<sup>۱</sup> انجام داده‌اند. نتایج نشان دهنده تأثیرات بسیار مطلوب استفاده از خرده لاستیک در جذب صداهای پهن باند می‌باشد [۶].

یوسفزاده و همکاران [۷] در سال ۲۰۰۸ بروی مقایسه بین روش‌های اندازه‌گیری افت انتقال صوت با استفاده از یک لوله امپدانس کار کرده‌اند. آن‌ها لوله امپدانس طراحی شده شرکت بی‌اندکا<sup>۲</sup> مدل ۴۲۰۶ را بومی‌سازی کرده و جهت آزمایش استفاده نموده‌اند. آزمایش اس‌ال‌تی<sup>۳</sup> را برای سه ماده همگن و ایزوتروپ با قطر یکسان و ضخامت متغیر انجام داده‌اند، به علاوه این نتایج با آزمایش نتایج دو اتاق مقایسه گردید. در هر دو روش نتایج به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج هر دو آزمایش به این نتیجه رسیده‌اند که آزمون لوله امپدانس با روش ۲ بار و روش ختم پژواک، قابل اعتمادتر از آزمایش دو اتاق می‌باشد.

آسدروالی و همکاران [۸] در سال ۲۰۰۸ خواص جذب صوت از مواد ساخته شده از خرده لاستیک را بررسی کردند. آن‌ها به وسیله خرده لاستیک، پانل‌های جذب‌کننده صوت تهیه کردند و به وسیله لوله امپدانس مقدار جذب صوت این گونه پانل‌ها را محاسبه کرده‌اند. نتایج نشان دهنده عملکرد رضایت‌بخش استفاده از خرده لاستیک در پانل‌ها بود.

سوکانتاسوکول [۹] در سال ۲۰۰۹، خصوصیات صوتی و حرارتی پانل بتن پیش‌ساخته حاوی خرده لاستیک را بررسی نموده است. وی خرده لاستیک را با مقادیر ۱۰٪، ۲۰٪ و ۳۰٪ جایگزین ریزدانه پانل کرده و برای بررسی خصوصیات جذب صوت این پانل، از امپدانس تیوب دست‌ساز آنالوگ استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده افزایش جذب صوت و کاهش انتقال حرارت به نسبت پانل بتن معمولی بوده است.

کالینگر و استوارت [۱۰] در سال ۲۰۱۱، میزان افت انتقال صدا از پانل‌های ساختمانی به وسیله لوله امپدانس و آزمون دو اتاق را مقایسه کرده‌اند. استفاده از لوله امپدانس برای محاسبه میزان افت انتقال صوت نرمال از پانل‌های تکی از مصالح ساختمانی متفاوت انجام شده و با اندازه‌گیری میزان افت انتقال صدا در آزمایش ۲ اتاق و مقایسه نتایج با یکدیگر به این نتیجه رسیده‌اند که آزمون به وسیله لوله امپدانس به مراتب دقیق‌تر از آزمون دو اتاق می‌باشد. از مزایای آزمون ۲ اتاق، می‌توان به انجام آزمایش

- 1 Kundt's Tube
- 2 B&K
- 3 STL

جدول ۱: طرح اختلاط بتن.

Table 1.

فوق روان کننده	لاستیک	آب	سیمان	ماسه	شن	نمونه کنترل
۱/۳۹	-	۱۳۲/۵۲	۴۶۲/۲	۷۳۲/۳۹	۹۹۲	PR %۵
۱/۳۹	۳۶/۶	۱۳۲/۵۲	۴۶۲/۲	۶۹۵/۷۹	۹۹۲	PR %۱۰
۱/۴۹	۷۳/۲۳	۱۳۲/۵۲	۴۶۲/۲	۶۵۹/۱۶	۹۹۲	PR %۱۵
۱/۵۹	۱۰۹/۸۵	۱۳۲/۵۲	۴۶۲/۲	۶۲۲/۵۴	۹۹۲	



Fig. 2.

شکل ۲: خرده لاستیک با اندازه ۱ تا ۳ میلی متر.




Fig. 1.

شکل ۱: دانه بندی مصالح سنگی.



Fig. 3.

شکل ۳: ماسه ترکیب شده با خرده لاستیک.

لاستیکی بانام PR مشخص شده اند. خرده لاستیک با سه درصد ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی جایگزین ماسه گردیده و در شکل های ۲ و ۳ نشان داده شده اند. جهت بررسی مقاومت فشاری بتن، ۳ نمونه در اندازه ۱۵۰×۱۵۰ میلی متر برای سن ۷ روزه، ۳ نمونه برای سن ۱۴ روزه و ۳ نمونه برای سن ۲۸ روزه تهیه گردید. در محاسبه این طرح اختلاط، نسبت شن درشت دانه به ریزدانه ۴۰ به ۶۰ قرار داده شده است. درصد رطوبت مصالح سنگی بر اساس استاندارد ASTM C۱۲۷ اندازه گیری شده و نحوه انجام آزمایش بدین صورت می باشد که مقداری از مصالح سنگی وزن گردیده، درون دستگاه خشک کن<sup>۱</sup> به مدت زمان ۲۴ ساعت در دمای ۱۱۰°C قرار گرفته و سپس دوباره توزین گردیده و درصد رطوبت مصالح بر اساس خشک محاسبه گردید. سپس درصد رطوبت محاسبه شده از مقدار آب اختلاط کسر شده است. در طرح های اختلاط طراحی شده، به جهت اختلاط بهتر از فوق روان کننده استفاده نموده و سعی شده در تمامی طرح ها مقدار روانی بتن ۱۰±۵۰ میلی متر باشد [۱۲]

۲-۳- آماده سازی نمونه جهت بررسی افت صوتی

برای بررسی افت انتقال صوت، ۳ نمونه استوانه ای به قطر ۱۰۰ میلی متر و ارتفاع ۵۰ میلی متر و ۳ نمونه به قطر ۳۰ میلی متر و ارتفاع ۵۰ میلی متر برای هر طرح اختلاط تهیه شده و پس از ۲۸ روز نگهداری در آب، آنالیز صوتی در آزمایشگاه مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران انجام شده است.

1 Oven

۲-۴- اندازه گیری مقاومت فشاری بتن

به صورت کلی، جهت بررسی امکان اجرایی بودن این نوع بتن برای جداکننده های جاده ای یا دیوار و تیغه های ساختمانی، مقاومت فشاری نمونه ها بررسی گردیده است. پس از گذشت ۷، ۱۴ و ۲۸ روز عمل آوری در

انجام شده و لازم به ذکر است، پیش از انجام آزمایش‌ها، دستگاه کالیبره شده است. این دستگاه آنالوگ بوده و ظرفیت اعمال نیروی حداکثر ۲۰۰ تن را دارا می‌باشد [۱۳].

#### ۲-۵- محاسبه افت انتقال صوت

به منظور انجام این آزمایش جهت محاسبه افت انتقال صوت از دستگاه لوله امیدانس ساخته شده توسط شرکت بی‌اس‌دبلیو<sup>۱</sup> مدل SW۴۲۲+SW۴۷۷ که طبق استاندارد ای ۲۶۱۱<sup>۲</sup> می‌باشد استفاده شده است، این دستگاه شامل ۲ استوانه با دو قطر متفاوت و با جنس مواد سخت، سطحی یکنواخت، مستقیم و غیر متخلخل می‌باشد. لوله با قطر ۱۰۰ میلی‌متر برای بررسی خواص صوتی در بازه فرکانسی ۶۳ هرتز تا ۱۶۰۰ هرتز و قطر ۳۰ میلی‌متر برای بررسی خواص صوتی در بازه ۱۶۰۰ الی ۶۳۰۰ می‌باشد. دستگاه دارای ۳ محل میکروفون قبل از محل قرارگیری نمونه و ۳ محل بعد از قرارگیری نمونه می‌باشد. در انتهای هر لوله یک منبع صوت تعبیه گردیده شده که این منبع صوت و تمامی میکروفون‌ها جهت ارسال و دریافت فرمان به یک سیستم آنالیز فرکانس دیجیتال متصل شده‌اند. در زمان انجام آزمایش،



Fig. 4.

شکل ۴: نمونه‌های آماده شده برای آنالیز صوتی.



Fig. 5.

شکل ۵: نمونه حاوی ۱۰٪ لاستیک ریزدانه، پس از اعمال نیرو.



Fig. 7.

شکل ۷: دستگاه لوله امیدانس دانشگاه امیرکبیر.




Fig. 8.

شکل ۸: مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی لاستیک ریزدانه.




Fig. 6.

شکل ۶: طرح شماتیک لوله امیدانس تابع انتقال.

آب، نمونه‌ها از حوضچه خارج شده و به مدت حداکثر ۳ ساعت در گرمخانه با دمای ۳۰°C قرار داده شده تا سطوح نمونه خشک شوند، سپس زیر جک بتن شکن قرار داده و با آهنگ بارگذاری ۰/۳ MPa/s به صورت یکنواخت برای تمامی نمونه‌ها، مقاومت فشاری محاسبه گردیده است. آزمایش مقاومت فشاری طبق استاندارد BS EN ۱۲۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1 BSWA  
2 E2611




Fig. 9.

شکل ۹: افت انتقال صوت از بتن حاوی لاستیک ریزدانه با ۵٪ جایگزینی (شکل سمت راست) و با ۱۰٪ جایگزینی (شکل سمت چپ).

میکروفن‌ها در دیواره لوله و جایگذاری در رابطه تابع انتقال فشار صوت، میزان افت انتقال صوت از مصالح موردنظر تعیین می‌گردد که این مقدار با واحد dB محاسبه و نمایش داده می‌شود. از مزایای استفاده از لوله امپدانس‌ها، می‌توان به دقت بسیار بالا، عدم نیاز به آماده‌سازی نمونه در ابعاد و حجم بزرگ، امکان مقایسه با پژوهش سایر افراد در نقاط دیگر دنیا و امکان کالیبراسیون دقیق اشاره کرد و چشمگیرترین عیب این دستگاه در زمان آماده‌سازی بعضی نمونه‌ها مانند بتن مشخص می‌گردد که نیاز به ساخت قالب بسیار دقیق دارد.

### ۳- نتایج آزمایشگاهی

پس از گذشت ۷، ۱۴ و ۲۸ روز از نمونه‌گیری، نمونه‌ها از حوضچه نگهداری بتن خارج کرده و پس از خشک شدن، مقاومت فشاری و میزان افت انتقال صوت از نمونه‌ها اندازه‌گیری گردیده است.

#### ۳-۱- مقاومت فشاری

با جایگزینی لاستیک به جای سنگ‌دانه بتن، کاهش چشمگیر مقاومت مشاهده می‌گردد. با افزایش درصد جایگزینی خرده لاستیک، شاهد کاهش بیشتر مقاومت خواهیم بود. به طوری که با جایگزینی ۵٪ خرده لاستیک به جای ماسه، شاهد کاهش ۱۲/۵٪ مقاومت فشاری شده و با افزایش درصد جایگزینی، کاهش مقاومت فشاری در نمونه حاوی خرده لاستیک ۱۵٪ به ۳۸/۴٪ رسیده است. علت کاهش مقاومت در نمونه‌های حاوی لاستیک آن است که خرده لاستیک جایگزین مصالح سنگی شده از سوی دیگر وجود لاستیک در بتن موجب عدم چسبندگی کامل مصالح شده است. با شکست نمونه‌ها مشاهده می‌گردد که نمونه‌ها بار فشاری زیادی را بعد از گسیختگی تحمل می‌کنند و تغییر مکان‌های زیادی را بدون متلاشی شدن دارند. نمونه پس از شکست متلاشی نشده و امکان بارگذاری مجدد با مقدار کمتر را دارد. این رفتار نشان‌دهنده جذب انرژی بالای بتن حاوی لاستیک است.

با وجود کاهش مقاومت بتن، شاهد تغییر شکل بسیار کمتری پس از شکست بتن هستیم، به صورتی که پس از بارگذاری و شکست نمونه‌های حاوی خرده لاستیک، نمونه توانایی تحمل دوباره بار با مقدار کمتری را دارد.




Fig. 10.

شکل ۱۰: افت انتقال صوت از بتن حاوی لاستیک ریزدانه با ۱۵٪ جایگزینی.




Fig. 11.

شکل ۱۱: نمودار مقایسه ای افت انتقال صوت نمونه‌ها.

می‌بایست عوامل محیطی از قبیل دما، رطوبت و فشار هوا در نرم‌افزار دستگاه وارد شود، زیرا از عواملی هستند که بر انتقال صوت تأثیرگذار می‌باشند. آزمایش طبق استاندارد ای ۲۶۱، در محیطی با دمای ۲۰°C و رطوبت نسبی ۳۰٪ و چگالی هوا ۱/۲ کیلوگرم بر مترمکعب انجام شده است. ابتدا دستگاه فرکانس‌های صوتی متفاوت را با شدت ۱۲۰ dB با استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار مربوطه تولید و از طریق بلندگو به صورت نویز سفید در طول لوله منتشر می‌کند. سپس با اندازه‌گیری فشار صوت در محل‌های ثابت

بتن در سالن های انتظار فرودگاهها و آزادراهها وجود دارد.

### ۳-۲- آزمایش افت انتقال صوت

پس از انجام آزمایش توسط لوله امپدانس، طبق شکل های ۹ و ۱۰ که آنالیزهای مقایسه ای افت انتقال صوت از نمونه شاهد و نمونه حاوی خرده لاستیک می باشند، مشاهده می شود که ریزدانه لاستیکی جایگزین شده با ماسه تأثیر بسزایی در کاهش انتقال صوت دارد. بیشترین آسیب های آلودگی صوتی بر جسم انسان در محدوده فرکانسی ۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز اتفاق می افتد، بنابراین این بازه فرکانسی مهم ترین بخش برای کاهش انتقال صوت در محدوده فرکانسی قابل بررسی است [۱۴]. طبق آزمایش های صورت پذیرفته، هر چه خرده لاستیک بیشتری جایگزین ماسه شود، کاهش انتقال صوت بیشتر می گردد. نمونه حاوی ۱۵٪ خرده لاستیک در مقایسه با سایر نمونه ها، در بازه ۲۰۰۰ تا ۶۳۰۰ هرتز کاهش انتقال صوت چشمگیری داشته است. در واقع با افزایش حضور خرده لاستیک در بتن، افزایش افت انتقال صوت رقم خواهد خورد. در شکل ۱۱، فرکانس های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ هرتز برای هر ۴ نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. در نمونه حاوی ۵٪ خرده لاستیک، کاهش افت انتقال صوت در فرکانس های کمتر از ۱۰۰۰ هرتز رخ داده و بیشترین کاهش انتقال صوت در فرکانس های ۱۰۰۰ هرتز را نمونه حاوی ۱۰٪ کسب نموده، با افزایش مقدار لاستیک، روند کاهش افت انتقال صوت در فرکانس های بالاتر از ۱۰۰۰ هرتز تأثیرگذارتر شده است. در شکل ۱۱ به بررسی نتایج حاصل شده با نتایج سایر محققین پرداخته شده است. لازم به یادآوری است که هلمز در پژوهش خود بروی ابعاد خرده لاستیک کار کرده و از روش آزمایش دو اتاق و با دو درصد متفاوت خرده لاستیک استفاده نموده، که این روش با لوله امپدانس دارای اختلاف می باشد. همچنین یوسفزاده از دستگاه لوله امپدانس دست ساز استفاده نموده و فقط یک نوع بتن حاوی خرده لاستیک را تا فرکانس ۱۵۰۰ هرتز بررسی کرده است. با توجه به اختلاف روش، دستگاه، مصالح و محیط آزمایش، اختلاف مقادیر نتیجه منطقی به نظر می رسد.

### ۴- بحث و نتیجه گیری

با جایگزینی لاستیک به عنوان ماسه، شاهد انتقال صوت در بتن کاهش می یابد، گرچه این جایگزینی باعث بهبود خواص آکوستیکی بتن می شود، اما به علت جنس لاستیک و همچنین عدم چسبندگی با مخلوط بتن باعث کاهش مقاومت فشاری می گردد. به طوری که در نمونه ۱۵٪ PR که بیشترین افت صوت را نتیجه داده، مقاومت فشاری بیش از ۳۸٪ کاهش به همراه داشته است. میزان افت انتقال صوت در تمامی بازه های فرکانسی یکسان نیست، حتی با استفاده از لاستیک در بتن، بتن قادر به کاهش انتقال صوت در تمامی فرکانس ها به یک اندازه نیست. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که جایگزین کردن خرده لاستیک به جای ماسه با مقادیر ۵٪ و ۱۰٪ تأثیرات مطلوب بر روی فرکانس های پایین دارد و افزایش جایگزینی بیش از ۱۰٪، تأثیرات چشمگیر بر فرکانس های بالا دارد. با توجه به عملکرد مطلوب این نوع بتن در فرکانس های بالا و مقاومت قابل قبول، امکان استفاده از این نوع

### فهرست علائم

#### علائم انگلیسی

TL	افت انتقال، db
frequency	فرکانس، Hz

### منابع

- [1] M. Concha-Barrientos, K. Steenland, A. Prüss-Üstün, D.H. Campbell-Lendrum, C.F. Corvalán, A. Woodward, W.H. Organization, Occupational noise: assessing the burden of disease from work-related hearing impairment at national and local levels, Geneva, World Health Organization, 9 (2004).
- [2] T. Gholami, P. Piran Veysch, M. Aliabadi, M. Farhadian, Evaluation of noise pollution and its effects on subjective fatigue of staffs in the governmental banks of Hamadan city, Iran Occupational Health, 11(5) (2014) 65-73.
- [3] A. Standard, E2611-09, Standard test method for measurement of normal incidence sound transmission of acoustical materials based on the transfer matrix method, (2009).
- [4] F. Forouharmajd, Z. Mohammadi, The feasibility of using impedance tube with two microphones and sound absorption coefficient measurement of iranian-made materials using transfer function method, Health System Research, 13 (2016). (in Persian)
- [5] F. Forouharmajd, Z. Mohammadi, J. Salehian, M. Mosayebi, The Effect of Foam Thickness, Sound Intensity, And Air Layer On Sound Absorption Coefficient of Polyurthane Foam Using Transfer Function Method, Health System Research, 12 (2016) 119 To 124. (in Persian)
- [6] J. Pfretzschner, R.M. Rodriguez, Acoustic properties of rubber crumbs, Polymer testing, 18(2) (1999) 81-92.
- [7] B. Yousefzadeh, M. Mahjoob, N. Mohammadi, A. Shahsavari, An experimental study of sound transmission loss (STL) measurement techniques using an impedance tube, Journal of the Acoustical Society of America, 123(5) (2008) 3119.
- [8] F. Asdrubali, F. D'Alessandro, S. Schiavoni, Sound absorbing properties of materials made of rubber crumbs, Journal of the Acoustical Society of America, 123(5) (2008) 3037.
- [9] P. Sukontasukkul, Use of crumb rubber to improve thermal and sound properties of pre-cast concrete panel, Construction and Building Materials, 23(2) (2009) 1084-

- [12] Standard, A. S. T. M. C127,“. Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate,” ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012.
- [13] B. EN, 12390-3. Testing hardened concrete, Compressive strength of test specimens, 19 (2009).
- [14] F. Forouharmajd, M. Ahmadvand, F. Forouharmajd, Noise Pollution Caused by Low Frequency Sound in a Channel, Health System Research, 8(5) (2012). (in 1092.
- [10] S. Collings, K. Stewart, Building material panel transmission loss evaluation using an impedance tube, Proceedings of the ACOUSTICS, Gold Coast, Australia, (2011).
- [11] N. Holmes, A. Browne, C. Montague, Acoustic properties of concrete panels with crumb rubber as a fine aggregate replacement, Construction and Building Materials, 73 (2014) 195-204.

Persian)

UNCORRECTED PROOF



UNCORRECTED PROOF

UNCORRECTED PROOF

UNCORRECTED PROOF

UNCORRECTED PROOF

UNCORRECTED PROOF

UNCORRECTED PROOF

UNCORRECTED PROOF

UNCORRECTED PROOF